

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO LOGISTYKI POLICJI**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**REKAWICE ZIMOWE DLA FUNKCJONARIUSZY
POLICJI, PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA MOTOCYKLACH**

Numer specyfikacji technicznej ST 77/Ckt/2021
(numer z Rejestru Specyfikacji Technicznych prowadzonego w Wydziale)

Uzgodniono:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Wersja: maj 2021

01.06. 2021 r.
(data wydania)

1

SPIS TREŚCI

1.	PRZEZNACZENIE DOKUMENTU.....	3
2.	ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU	3
3.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM.....	3
3.1.	Dokumentacja Techniczno-Technologiczna.....	3
3.2.	Dokumenty odniesienia	4
4.	OPIS OGÓLNY WYROBU	5
5.	WYMAGANIA.....	8
5.1.	Wymagania techniczne	8
5.1.1.	Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków	8
5.1.2.	Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków	10
5.1.3.	Wymagania dla rękawic.....	11
5.2.	Wymagania dla szwów i ściągów	12
5.3.	Wymagania dotyczące jakości.....	12
5.3.1.	Klasyfikacja jakości	12
5.3.2.	Wymagania jakościowe wyrobów	12
5.3.3.	Przykłady błędów niedopuszczalnych	12
5.3.4.	Wymagania dotyczące nieszkodliwości (bezpieczeństwa) wyrobu	13
5.3.5.	Konserwacja rękawic	14
6.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH	14
7.	WYMIAROWANIE WYROBU.....	16
7.1.	Rozmiary.....	16
7.2.	Wymiary wyrobu gotowego	16
8.	OCENA ERGONOMII RĘKAWIC	17
9.	WYMAGANIA DODATKOWE.....	17
9.1.	Piankowy protektor nakłykciowy	17
9.2.	Wzmocnienia na palcach i wewnątrz rękawicy.....	18
9.3.	Funkcjonalność paseczka regulacji w przegubie dłoni	19
9.4.	Wyłączanie napisu „POLICJA”	19
9.5.	Elastyczna wstawka	19
10.	CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I GWARANCJA	19
10.1.	Cechowanie.....	19
10.2.	Pakowanie.....	21
10.3.	Przechowywanie	21
10.4.	Transport.....	21
10.5.	Gwarancja	21
11.	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	21
	ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.....	23
	ARKUSZ UZGODNIENÍ	24

1. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań:

- technicznych,
- jakościowych,
- bezpieczeństwa użytkowania,

w odniesieniu do:

- nazewnictwa,
- symboli,
- badań i metodologii badań,
- znakowania oraz oznaczania wyrobu.

2. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w realizacji zamówień publicznych oraz w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa w przypadku wprowadzenia wyrobu do wykazu.

Do dokładnego zapoznania się z wyrobem konieczna jest możliwość obejrzenia wzoru.

3. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYROBEM

3.1. Dokumentacja Techniczno-Technologiczna

Dokumentacja Techniczno-Technologiczna Wykonawcy, przedstawiona do realizacji produkcji, powinna zawierać co najmniej:

- identyfikację wyrobu, nazwę,
- rysunki poglądowe,
- wykaz surowców, materiałów i dodatków,
- zestawienie elementów składowych,
- zestawienie średniego zużycia materiałów i dodatków,
- warunki wykonania wyrobu:
 - rodzaje szwów i ściegów łączących elementy wyrobu,
 - gęstość ściegów,
 - podstawowe operacje wykonania wyrobu,
 - wymiarowanie wyrobu wraz z rysunkami określającymi sposób wymiarowania,
- kontrolę: wstępną materiałów i surowców, międzyoperacyjną, końcową,
- tabelę wymiarów wyrobu gotowego (dla wszystkich zamawianych rozmiarów),
- zasady znakowania (pozycja, zawartość),
- zasady transportu, przechowywania, konserwacji i naprawy,
- instrukcję użytkowania,
- gwarancję Wykonawcy.

3.2. Dokumenty odniesienia

Normy:

- PN-EN 13594:2015-10 Rękawice ochronne dla motocyklistów - Wymagania i metody badań
- PN-EN 12590:2002 Tekstylnia - Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości lub częściowo z włókien syntetycznych
- PN-EN ISO 2589:2016-05 Skóra wyprawiona - Badania fizyczne i mechaniczne - Wyznaczanie grubości
- PN-EN ISO 3376:2012 Skóra wyprawiona - Badania fizyczne i mechaniczne - Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wyrażonego w procentach
- PN-EN ISO 1923:1999 Tworzywa sztuczne porowate i gumy - Oznaczanie wymiarów liniowych
- PN-EN ISO 845:2010 Tworzywa sztuczne porowate i gumy - Oznaczanie gęstości pozornej
- PN-P-04613:1997 Tekstylnia - Dzianiny i przędziny - Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej
- PN-EN ISO 105-E04:2013-06 Tekstylnia - Badania odporności wybarwień - Część E04: Odporność wybarwień na działanie potu
- PN-EN ISO 14362-1:2017-04 Tekstylnia - Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych - Część 1: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych dostępnymi metodą z ekstrakcją i bez ekstrakcji włókien
- PN-EN ISO 14362-3:2017-04 Tekstylnia - Metody oznaczania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych - Część 3: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych, mogących uwalniać 4-aminoazobenzen
- PN-EN ISO 3071:2007 Tekstylnia - Oznaczanie pH ekstraktów wodnych
- PN-EN ISO 14184-1:2011 Tekstylnia - Oznaczanie formaldehydu - Część 1: Formaldehyd wolny i zhydrolizowany (metoda ekstrakcji wodnej)
- PN-EN 16711-1:2016-01 Tekstylnia - Oznaczanie zawartości metali - Część 1: Oznaczanie metali z wykorzystaniem mineralizacji mikrofalowej
- PN-EN 16711-2:2016-01 Tekstylnia - Oznaczanie zawartości metali - Część 2: Oznaczanie metali ekstrahowanych roztworem sztucznego potu kwaśnego
- PN-EN 1414:1999 Zapięcia samoszczepne - Procedura wielokrotnego działania wykorzystywana w dalszych badaniach
- PN-EN ISO 20471:2013-07 Odzież o intensywnej widzialności - Metody badania i wymagania
- PN-EN ISO 5077:2011 Tekstylnia - Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu
- PN-EN ISO 6330:2012 Tekstylnia - Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania płaskiego wyrobu włókienniczego
- PN-EN ISO 105-X12:2016-08 Tekstylnia - Badania odporności wybarwień - Część X12: Odporność wybarwień na tarcie
- PN-EN ISO 105-C06:2010 Tekstylnia - Badania odporności wybarwień - Część C06: Odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne
- PN-P-84507:1985 Wyroby konfekcyjne - Stopnie jakości

Podstawowe akty prawne:

- Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak

również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006 r. nr L 396, s. 1 z późn. zm.).

UWAGA: W przypadku zastąpienia lub wycofania norm wymienionych w Specyfikacji Technicznej dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących lub równoważnych im.

4. OPIS OGÓLNY WYROBU

Rękawice zimowe dla funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę na motocyklach opracowano specjalnie na potrzeby i zgodnie z wymaganiami funkcjonariuszy Policji związanych z całodobową pracą na motocyklach w okresie jesienno-wiosennym, w zimowych warunkach pogodowych i klimatycznych.

Rękawice zimowe dla funkcjonariuszy Policji spełniają wymagania normy PN-EN 13594:2015-10 i powinny osiągać drugi poziom ochrony według ww. normy. Spełniają wymagania użytkowników dotyczących wyglądu i parametrów technicznych.




Rysunek 1. Wygląd ogólny rękawic


Budowa rękawic (zgodnie z elementami oznaczonymi na Rysunku 4).

Rękawice są wykonane z miękkiej, mięsistej i mocnej licowej skóry bydlęcej, w kolorze czarnym, pozbawionej skaz i defektów mających wpływ na funkcjonalność i żywotność produktu.

Rękawice posiadają strony grzbietową oraz dłoniową z naturalnej skóry i podszewki, przedłużone mankietem z samoblokującym paskiem ściągającym i patką regulującą obwód mankieta.



Rysunek 2. Wygląd rękawic - strona grzbietowa



Rysunek 3. Wygląd rękawic - strona dłoniowa

Na stronie grzbietowej rękawicy, pod warstwą skóry (13) umiejscowiono protektor nakłyckiowy (1), formowany w anatomicznie dopasowanym kształcie wykonany ze specjalnej pianki absorbującej energię uderzenia. Również na palcach, chroniąc paliczki środkowe zainstalowano pod skórą rękawic wzmocnienia (2) wycięte z podwójnego arkusza pianki o takich samych właściwościach.

Poniżej protektora nakłyckiowego znajduje się duży element odbłaskowy (3) ze specjalnej, mocnej tkaniny z naniesionym termotransferem z folii odbłaskowej. Drugi taki element odbłaskowy umieszczono na patce mankietu (4), tuż pod wytłaczanym napisem identyfikującym rodzaj służby. Pod protektorem nakłyckiowym umieszczono elastyczną, poprzeczywaną wstawkę (5) mającą na celu zwiększenie ruchliwości ręki ubranej w rękawice. Temu samemu celowi służą wstaweczki (6), w formie kontrafałd, znajdujące się na wierzchniej stronie każdego palca.


Na stronie dłoniowej rękawicy, pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, umieszczono naszywki: wzmacniającą ze skóry (7) i wzmacniającą, antypoślizgową z laminatu (8). Szwy na palcach, od strony dłoniowej wykonano na zewnątrz, aby nie usztywniać palców.

Na dole dłoni, na wysokości kości trójgraniastej, aby zwiększyć ochronę, zainstalowano wzmocnienia z podwójnej warstwy specjalnej pianki, absorbującej energię uderzenia (9). Na nadgarstku od strony dłoniowej, rękawicę zebrano elastycznym przymarszczeniem i dodatkowo zabezpieczono samoblokującym paseczkiem (10) przełożonym przez metalową ramkę (15), zapinanym na taśmę samoszczepną haczyk (18) i pętelkę (16). Na końcu paseczka oprócz rozszerzenia, które blokuje wysuwanie się paseczka z ramki, zainstalowano dodatkowo uchwyt (20) ze złożonej taśmy, mający ułatwiać chwyt.

W celu zwiększenia możliwości dopasowania obwodu mankietu, a jednocześnie umożliwienia swobodnego wkładania i zdejmowania rękawic, pod patką mankietu zainstalowano klin (11), który po zapięciu patki z taśmą samoszczepną haczyk (4) i pętelka (17) nie tworzy zgrubień. Dół mankietu i brzegi patki wykończono skórzaną lamówką (19)

Na palcu wskazującym lewej rękawicy wszyto wstawkę służącą do wycierania deszczu z szyby kasku motocyklowego (12).

Wewnątrz rękawicy, znajduje się dzianinowa podszewka z funkcją termoregulacji.



Rysunek 4. Budowa rękawic

5. WYMAGANIA

5.1. Wymagania techniczne

Rękawice zimowe oraz zastosowane w nich materiały powinny spełniać wymagania zawarte w poniższych tabelach.

5.1.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1. Zestawienie materiałów i dodatków do wykonania rękawic

Lp.	Nazwa materiału	Miejsce użycia w rękawicach	Oznaczenie na Rysunku 4	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
1.	Skóra bydlęca rękawicznicza	Wierzch rękawic, klin, wzmocnienie	7, 11, 13	wg Tabeli 2 i Tabeli 7
2.	Skóra na lamówki, elementy elastyczne i kontrafałdy	Lamówka brzegów, elementy elastyczne i kontrafałdy	19, 5,6	wg Tabeli 3 i Tabeli 7
3.	Dzianina na podszewkę, termoaktywna,	Wewnątrz rękawicy	-	wg Tabeli 4 , 7 i Tabeli 8
4.	Wzmocnienie dłoni z pokryciem antypoślizgowym skład: PES pokrycie: PCV, miękkie, masa powierzchniowa $490 \pm 20 \text{ g/m}^2$, grubość $0,68 \pm 0,07 \text{ mm}$, kolor czarny	Część dłoniowa rękawicy	8	Deklaracja producenta oraz wg Tabeli 7
5.	Tkanina wodoodporna, skład: 100% PES, masa powierzchniowa $170 \pm 15 \text{ g/m}^2$	Spodnia strona patki Łatki do mocowania wzmocnień	14	Deklaracja producenta
6.	Tkanina skład: poliamid 6.6, czarna, masa powierzchniowa $250 \pm 20 \text{ g/m}^2$	Baza elementów odblaskowych	3	Deklaracja producenta
7.	Folia odblaskowa, termotransferowa w kolorze srebrnym, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07 i zachowująca właściwości odblaskowości po: - 50 cyklach prania w temperaturze 60°C , - 25 cyklach czyszczenia chemicznego, - 5000 cyklach ścierania bez oznak uszkodzeń mechanicznych	Wierzchnia warstwa elementów odblaskowych	3	Deklaracja producenta
8.	Pianka podkładowa o grubości 2 mm, skład: kopolimer butadienu i styrenu (SBR) + poliizopren, gęstość $15 \pm 1 \text{ kg/m}^3$, pokryta klejem na bazie akryli, masa	Wierzchnia część rękawicy oprócz kłykci, wierzchni kciuk	-	Deklaracja producenta

Lp.	Nazwa materiału	Miejsce użycia w rękawicach	Oznaczenie na Rysunku 4	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
	powierzchniowa naniesienia 40 ± 4 g/m ² , z silikonowanym papierem zabezpieczającym			
9.	Ramka metalowa szer. 20 mm, drut o średnicy 1,5 mm mosiężny, oksydowany	Nadgarstek	15	Deklaracja producenta
10.	Pianka tłumiąca uderzenia o grubości 3 mm, skład: PU mikrokomórkowy	Na ochronę dołu wnętrza dłoni, na ochronę palców (podwójnie), kłykcie (kostki zaciśniętej pięści),	9, 2, 1	Wg Tabeli 5
11.	Protektor nakłykciowy typ miękki, poziom ochrony: 2 wg PN-EN 13594:2015-10, asymetryczny	Kłykcie (kostki zaciśniętej pięści)	1	Deklaracja producenta
12.	Guma tkana o szer. 10 mm	W przegubie	-	-
13.	Guma	Na element przeszywany i kontrafałdy	5, 6	-
14.	Taśma samoszczepna haczyk szer. 20 mm, wytrzymałość na odrywanie z taśmą typu pętka po 10 000 cyklach, nie mniej niż 0,55 [N/cm szerokości taśmy] wg normy PN-EN 1414:1999, czarna	Na paseczku	10	Deklaracja producenta
15.	Taśma samoszczepna pętka szer. 20 mm wytrzymałość na odrywanie z taśmą typu haczyk po 10 000 cyklach, nie mniej niż 0,55 [N/cm szerokości taśmy] wg normy PN-EN 1414:1999, czarna	Na paseczku	16	Deklaracja producenta
16.	Taśma samoszczepna haczyk szer. 40 mm, wytrzymałość na odrywanie z taśmą typu haczyk po 10 000 cyklach, nie mniej niż 0,55 [N/cm szerokości taśmy] wg normy PN-EN 1414:1999, czarna	Na spodzie patki	4	Deklaracja producenta
17.	Taśma samoszczepna pętka szer. 40 mm, wytrzymałość na odrywanie z taśmą typu haczyk po 10 000 cyklach, nie mniej niż 0,55 [N/cm szerokości taśmy] wg normy PN-EN 1414:1999, czarna	Na mankiecie od strony dłoniowej	17	Deklaracja producenta
18.	Taśma tkana czarna 16 mm, masa 3g/m, odporna na zaczepianie taśmą samoszczepną haczyk	Uchwyt paseczków	20	Deklaracja producenta

Lp.	Nazwa materiału	Miejsce użycia w rękawicach	Oznaczenie na Rysunku 4	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
19.	Nici z włókien ciągłych, 100% poliester, 60 dtex, Tkt 40, wytrzymałość co najmniej 3 800 cN, spełniające normę PN-EN 12590:2002, w kolorze tła	Szwy	-	Deklaracja producenta
20.	Klej montażowy na bazie kauczuku	Do montażu elementów	-	-
21.	Taśma dwustronnie klejąca na zimno, przezroczysta, kauczukowa szer. 4 mm	Do montażu szwów	-	-
22.	Taśma wzmacniająca i zapobiegająca rozciąganiu się skóry z klejem 1 cm	Na spodzie paseczka trzymającego ramkę	-	-

UWAGA: Przed rozpoczęciem produkcji, Wykonawca powinien zgromadzić i dokonać przeglądu poświadczeń jakościowych producentów lub aktualnych wyników badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach badawczych, dla każdej nowej dostawy materiałów i dodatków, potwierdzających wymagania zawarte w Tabeli 1.

5.1.2. Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków

W wyrobie powinny być stosowane materiały i dodatki o wskaźnikach użytkowych, wyszczególnionych w Tabelach 2÷5.

Tabela 2. Wymagania techniczne dla skóry bydlęcej rękawicznicznej

Lp.	Parametr	J.m.	Wartość	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
1.	Kolor	-	czarny	-
1.	Grubość	mm	0,95 ± 0,10	PN-EN ISO 2589:2016-05
2.	Wytrzymałość skóry na rozciąganie - wzdłuż grzbietu - w poprzek grzbietu średnia nie mniej niż	N/mm ²	17 10	PN-EN ISO 3376:2012
3.	Wydłużenie przy maksymalnej sile nie mniej niż	%	75	PN-EN ISO 3376:2012

Tabela 3. Wymagania techniczne dla skóry na lamówki i elementy elastyczne

Lp.	Parametr	J.m.	Wartość	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
1.	Kolor	-	czarny	-
2.	Grubość	mm	0,80 ± 0,15	PN-EN ISO 2589:2016-05

Tabela 4. Wymagania techniczne dla dzianiny na podszewkę

Lp.	Parametr	J.m.	Wartość	Metodyka badań lub sposób potwierdzenia
1.	Kolor	-		czarny
2.	Masa powierzchniowa	g/m ²	200 ± 20	PN-P-04613:1997
3.	Skład surowcowy	%	1 warstwa 100% PES, 2 warstwa Akryl z kapsułkami PCM	PN-P-04604:1972 lub deklaracja producenta
4.	Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu w temp. 40°C nie więcej niż	%	4	PN-EN ISO 5077:2011 PN-EN ISO 6330:2012
5.	Odporność wybarwień na tarcie - suche - mokre nie mniej niż	stopień	4 3	PN-EN ISO 105-X12:2016-08
6.	Odporność wybarwień na pot: - alkaliczny - kwaśny nie mniej niż	stopień	4 4	PN-EN ISO 105-E04:2013-05
7.	Odporność wybarwień na pranie nie mniej niż	stopień	3	PN-EN ISO 105-C06:2010
8.	Zdolność akumulacji ciepła i uwalniania ciepła	°C	27 ÷ 30	deklaracja producenta

Tabela 5. Wymagania użytkowe dla pianki tłumiącej uderzenia

Lp.	Parametr	J.m.	Wartość	Metodyka badania lub sposób potwierdzenia
1.	Skład surowcowy	%	100% PU mikrokomórkowy	Deklaracja producenta
2.	Grubość	mm	3,0 ± 0,3	PN-EN ISO 1923:1999
3.	Gęstość pozorna	kg/m ³	240 ± 15	PN-EN ISO 845:2010

5.1.3. Wymagania dla rękawic

Wyrób powinien spełniać wymagania zdefiniowane w Tabeli 6.

Tabela 6. Wymagania użytkowe dla rękawic

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	Metodyka badania/ sposób potwierdzenia
1.	Odporność na przecięcie ostrzem	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10*
2.	Wyznaczanie zdolności tłumienia energii uderzenia protektora nakłykiowego	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10*
3.	Wytrzymałość na rozdzielanie rękawic najmniejszy wynik	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10*
4.	Wytrzymałość każdego rodzaju szwów między fragmentami materiału tworzącego warstwę ochronną	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10*
5.	Odporność na ścieranie przy uderzeniu	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10*

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	Metodyka badania/ sposób potwierdzenia
6.	Umocowanie	poziom	2	PN-EN 13594:2015-10 pkt 4.6 i 6.5*

* Dopuszcza się wykonanie badania, za zgodą Zamawiającego, zgodnie z metodą nieakredytowaną lub alternatywną, w laboratorium posiadającym akredytację.

5.2. Wymagania dla szwów i ściegów

Elementy rękawic powinny być łączone ze sobą za pomocą szycia i klejenia. Stosowane ściegi i szwy powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Wszystkie szwy powinny być zabezpieczone przed pruciem. Niedopuszczalne jest wykonanie ściegów o nieprawidłowym przeplocie nici i naprężeniu nitek tworzących szew.

Taśmy samoszczepne należy naszywać na szerokość $2,0 \div 2,5$ mm, w celu uniknięcia możliwości ich wrywania podczas użytkowania.

Nie dopuszcza się sztukowania elementów rękawic oraz łączenia ściegów w miejscach widocznych.

Zalecana gęstość ściegów stębnowych (typ 301): $4 \div 5$ na 1 cm długości.

5.3. Wymagania dotyczące jakości

Wykonawca powinien posiadać i stosować system oceny jakości produkcji, w tym: kontrolę wstępną materiałów i dodatków, kontrolę międzyoperacyjną oraz kontrolę wyrobu końcowego, postępowania z wyrobem niezgodnym.

Wykonanie powyższych czynności powinno być udokumentowane (sporządzone zapisy).

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego dokumentu (protokołu, zaświadczenia) z przeprowadzonej klasyfikacji jakości i kontroli końcowej wyrobów na zgodność z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie.

5.3.1. Klasyfikacja jakości

Ocenę jakości należy przeprowadzić wg normy PN-P-84507:1985. Dopuszcza się wyłącznie wyroby wykonane w I stopniu jakości.

5.3.2. Wymagania jakościowe wyrobów

Estetyka i ergonomia

Rękawice powinny posiadać estetyczny wygląd. Nie dopuszcza się nieprawidłowych ściegów czy zdeformowania elementów.

Konstrukcja rękawic powinna utrzymywać naturalny, anatomicznie zgięty kształt palców w rękawicy, zapewniać swobodę ruchów i wysoki komfort użytkowania.

Podszywka w końcówkach palców powinna być trwale umocowana, aby zapobiec wywlekaniu się.

Niezawodność

Rękawice używane i przechowywane zgodnie z zaleceniami powinny zachować swoje właściwości przez cały okres użytkowania oraz przez okres przechowywania, określone w umowie.

5.3.3. Przykłady błędów niedopuszczalnych

Błędy konfekcyjne:

- zniekształcenia i skrzywienia poszczególnych elementów wyrobu,
- nieprawidłowo wykonane lub źle rozmieszczone elementy zapięcia,

- niedoszycia, prucie, brak mocowań na końcach szwów, nieprawidłowe szwy lub ścięgi, perforacja,
- powtórzenie ścięgu w wypadku zerwania nici,
- różnica wymiarów między częściami składowymi wykraczająca poza dopuszczalne odchyłki,
- zbyt duża różnica w odcieniu koloru czarnego między różnymi materiałami rękawicy,
- brak lub słabe mocowanie podszewki z czubkami palców.

Błędy skóry:

- skóra o nieprawidłowej strukturze lica,
- skazy i defekty mające wpływ na funkcjonalność, żywotność i wygląd produktu,
- nierównomierność barwy, różne odcienie koloru czarnego w różnych elementach rękawic,
- brak symetrii w tych samych częściach pary rękawic w zakresie wyglądu, struktury skóry, uziarnienia lica, grubości, miękkości, ciągliwości i odcienia koloru skóry.

Błędy dzianin:

- brak kolumienki lub rządka,
- zryw nitki dzianiny,
- zaciągnięcie,
- cera,
- nieprawidłowy przepłot
- pasiastość,
- zabrudzenie,
- zmechacenie,
- skosy > 6°,
- nierównomierność barwy.

Błędy elementów odblaskowych:

- powstawanie pęcherzy na materiale odblaskowym,
- fragmentaryczne, jak i całościowe odklejanie (delaminacja) materiału odblaskowego od tkaniny,
- powstawanie trwałych zagnieceń,
- powstawanie ubytków, przetarć materiału odblaskowego.

5.3.4. Wymagania dotyczące nieszkodliwości (bezpieczeństwa) wyrobu

Rękawice powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące nieszkodliwości zamieszczone w normie PN-EN 13594:2015-10.

Wyrób powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 396, s. 1 z późn. zm.).

Tabela 7. Wymagania dotyczące nieszkodliwości dla rękawic

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość	Metodyka badania/ sposób potwierdzenia
1.	Zawartość chromu (VI) nie więcej niż	mg/kg	3,0	PN-EN 13594:2015-10*
2.	Odczyn pH	jednostka pH	3,5÷9,5	PN-EN 13594:2015-10*

* Dopuszcza się wykonanie badania zgodnie z metodą nieakredytowaną w laboratorium posiadającym akredytację.

Tabela 8. Wymagania dotyczące nieszkodliwości dla podszewki

Lp.	Parametr		Jednostka	Wartość	Metodyka badań
1.	Zawartość amin aromatycznych nie więcej niż		mg/kg	30,0	PN-EN 14362-1:2017-04 PN-EN 14362-3:2017-04
2.	Zawartość formaldehydu nie więcej niż		mg/kg	75,0	PN-EN ISO 14184-1:2011
3.	Odczyn pH		jednostka pH	4,5÷7,5	PN-EN ISO 3071:2007
4.	Zawartość metali ciężkich w zmineralizowanej próbce nie więcej niż	Ołów (Pb)	mg/kg	90,0	PN-EN 16711-1:2016-01
		Kadm Cd)		40,0	
	Zawartość ekstrahowanych metali ciężkich nie więcej niż	Arsen (As)		1,0	PN-EN 16711-2:2016-01
	Rtęć (Hg)	0,02			

5.3.5. Konserwacja rękawic

Czyszczenie całych rękawic polega na usuwaniu zanieczyszczeń poprzez przetarcie wilgotną szmatką lub gąbką i wysuszeniu ich w przewiewnym miejscu. Skórę rękawic należy konserwować dostępnymi środkami konserwującymi przeznaczonymi do odzieży skórzanej.

6. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH

Tabela 9. Składowe elementy rękawic

Lp.	Rodzaj materiału	Nazwa elementu lub umiejscowienie	Ilość elementów
1.	Skóra bydlęca rękawicznicza	Wierzchnia część dłoni (z palcami)	2
		Spodnia główna część dłoni	2
		Pasek ściągający w nadgarstku	2
		Wierzchnia część mankietu	2
		Kciuk część wierzchnia	2
		Kciuk część wewnętrzna (obie części)	2
		Środkowa część kciuka	2
		Międzypalce – palec wskazujący prawej rękawicy	1
		Międzypalce – palec wskazujący lewej rękawicy	1
		Wstawka na palec lewej rękawicy (ircha)	1
		Międzypalce element pod wstawką lewej rękawicy	1
		Międzypalce – palec środkowy	2
		Międzypalce – palec mały	2
		Międzypalce – palec serdeczny	2
		Górna część patki ściągającej	2
		Dolna część patki ściągającej	2
		Trójkąt rozszerzający mankiet	2
		Łata wzmacniająca dłoń przy kciuku	2

Lp.	Rodzaj materiału	Nazwa elementu lub umiejscowienie	Ilość elementów
2.	Skóra na lamówki, elementy elastyczne i kontrafałdy	Lamówka patki i mankietu	2
		Elastyczny łącznik wierzchu z mankietem	2
		Palce – kontrafałdy	8
		Kciuk kontrafałda	2
3.	Dzianina na podszewkę	Międzypalce palec środkowy	2
		Międzypalce palec mały	2
		Międzypalce palec serdeczny	2
		Międzypalce palec wskazujący	2
		Spodnia część kciuka rękawicy	2
		Wierzchnia część kciuka rękawicy	2
		Spodnia część rękawicy	2
		Wierzchnia część rękawicy	2
4.	Tkanina na element odblaskowy	Element odblaskowy przegubu	2
		Środkowa część patki ściągającej	2
5.	Folia odblaskowa	Element odblaskowy przegubu	2
		Środkowa część patki ściągającej	2
6.	Wzmocnienie dłoni z pokryciem antypoślizgowym	Element antypoślizgowy na stronie dłoniowej	2
7.	Tkanina wodoodporna	Spodnia część patki zwężającej mankiet	2
		Łatka pod wzmocnienia palców	2
		Łatka pod wzmocnienia na dłoni	2
8.	Taśma samoszczepna haczyk szer. 20 mm	Element na paseczku od poszerzanego końca	2
9.	Taśma samoszczepna pętka szer. 20 mm	Element na paseczku od wszytego końca	2
10.	Taśma samoszczepna haczyk szer. 40 mm	Element na spodzie patki	2
11.	Taśma samoszczepna pętka szer. 40 mm	Element na mankiecie	2
12.	Ramka metalowa	Nadgarstek, do przełożenia paseczka	2
13.	Protektor nakłyckiowy	Kłyckie	2
14.	Pianka podkładowa z klejem	Wierzchnia część rękawicy oprócz protektora	2
		Wierzch kciuka	2
		Wierzch mankietu	2
15.	Pianka tłumiąca uderzenia	Podkład pod protektor nakłyckiowy	2
		Ochrona palca wskazującego	4
		Ochrona palca środkowego	4
		Ochrona palca serdecznego	4
		Ochrona palca małego	4
		Ochrona większa strony dłoniowej	4
		Ochrona mniejsza strony dłoniowej	4
16.	Taśma tkana czarna 16 mm	uchwyt paseczków	2

Lp.	Rodzaj materiału	Nazwa elementu lub umiejscowienie	Ilość elementów
17.	Guma tkana szer. 10 mm	W przegubie	2
18.	Guma	Elastyczny łącznik wierzchu z mankietem Elementy pod kontrafałdami	2 10

7. WYMIAROWANIE WYROBU

7.1. Rozmiary

Wielkość i wymiary rękawic powinny być zgodne z tabelą 10.

Tabela 10. Wymiary dłoni - rozmiary rękawic

Rozmiar		7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5
Dopasowany do dłoni o wymiarach:	Obwód ręki* [mm]	190	203	216	229	242	254	266
	Długość ręki** [mm]	176	182	187	192	198	204	210
Minimalna długość rękawicy		240	240	250	250	260	260	270

* Obwód mierzony w najszerszym miejscu dłoni,


** Długość mierzona od czubka palca środkowego do nadgarstka po wnętrzu dłoni.

7.2. Wymiary wyrobu gotowego


Podstawowe wymiary dla rozmiaru 9 zestawiono w Tabeli 11, a sposób wymiarowania przedstawiono na Rysunku 5. Wymiary dla pozostałych rozmiarów oraz rozmiarów nietypowych muszą być zgodne ze sztuką krawiecką, zasadami stopniowania, a także zapewniać funkcjonalność, właściwe dopasowanie do użytkownika oraz estetykę.

Tabela 11. Wymiarowanie rękawic dla rozmiaru 9

Wymiar		Rozmiar 9 [cm]	Tolerancja (±) [cm]
a	Długość rękawicy	29,6	0,5
b	Szerokość rękawicy	13,0	0,5
c	Wysokość mankietu	9,2	0,3



Rysunek 5. Wymiarowanie rękawic (do Tabeli 11)



Rysunek 6. Wymiarowanie napisu „POLICJA”

Tabela 12. Wymiarowanie napisu „POLICJA”

Symbol	Nazwa wymiaru	Wymiar [cm]	Tolerancja ± [cm]
a	Szerokość napisu "POLICJA"	5,3	0,2
b	Wysokość liter napisu "POLICJA"	1,3	0,1
c	Grubość liter napisu "POLICJA"	0,3	-

8. OCENA ERGONOMII RĘKAWIC

Według normy PN-EN 13594:2015-10, pkt. 4.3, 4.4 i 4.5 powinna być przeprowadzona ocena ergonomiczna rękawic przynajmniej przez jednego oceniającego z doświadczeniem w jeździe na motocyklu, ubranego w parę rękawic dopasowaną do ręki.

Za zgodą Zamawiającego, Dostawca rękawic, może zweryfikować ergonomię rękawic zgodnie z normą PN-EN 13594:2015-10, pkt 4.3, 4.4 i 4.5 w akredytowanym laboratorium jako badanie według metodyki nieakredytowanej.

Powinno być sprawdzone:

- czy nie występują ani wewnątrz, ani na zewnątrz rękawicy materiały z tworzywa sztucznego lub z podobnych twardych materiałów, stwarzające zagrożenie dla ręki,
- czy rozmiar rękawicy zgadza się z jego rozmiarem ręki, wyznaczonym według Tabeli 10 niniejszej specyfikacji technicznej.

Powinno również być możliwe wykonanie wszystkich ruchów określonych w Załączniku A normy PN-EN 13594:2015-10 bez stwierdzenia jakiegokolwiek większego problemu lub zagrożenia.

9. WYMAGANIA DODATKOWE


9.1. Piankowy protektor nakłyckiowy

Protektor nakłyckiowy, występujący w różnych rozmiarach, powinien być tak usytuowany i tak dobrany wielkością i kształtem do wielkości rękawicy, aby dopasował się do kostek palców ręki w odpowiednim rozmiarze i zapewnił użytkownikom ochronę i komfort użytkowania rękawic (Tabela 6 pkt 2).



Rysunek 7. Wygląd przykładowego miękkiego protektora nakłykiowego

Protektor nakłykiowy powinien być dosztyty do skóry od strony spodniej i podklejony elementem z pianki. Od wewnątrz, wszystkie warstwy zakryte są podszewką. Kolejność warstw przedstawiono na Rysunku 8.



Rysunek 8. Kolejność poszczególnych warstw w rękawicy na protektorze nakłykiowym

9.2. Wzmocnienia na palcach i wewnątrz rękawicy

Technologia naszywania wzmocnień powinna być tak dobrana, aby gwarantować właściwe naszywanie drobnych wzmocnień na palcach. Powinny być one naszyte równo, dłuższe boki stębnowań powinny być równoległe do szwów na palcach i do siebie nawzajem, krótsze boki stębnowań powinny być pod kątem prostym do dłuższych boków i tworzyć z nimi kształty prostokątów.

Wszystkie wzmocnienia powinny być naszyte w taki sposób, aby tworzyć jak najbardziej wypukłe elementy.

Wzmocnienia wewnątrz dłoni powinny być usytuowane precyzyjnie, aby mogły chronić dłoń przed urazami. Większe wzmocnienie wewnątrz dłoni powinno być usytuowane jak najbliżej szwu grzbietowego, odległość między małym wzmocnieniem a dużym powinna być jak najmniejsza, maksymalnie 0,4 cm. Powinien też być on usytuowany w taki sposób, aby chronić kość trójgłaniastą ręki (Tabela 6 pkt 5).

Wzmocnienia wykonane powinny być z podwójnej warstwy pianki tłumiącej uderzenia.

9.3. Funkcjonalność paseczka regulacji w przegubie dłoni

Paseczek powinien zabezpieczać rękawicę przed zerwaniem jej z dłoni w trakcie, na przykład wypadku drogowego. Kształt rękawicy powinien być tak wypracowany, aby po dokładnym dopięciu paseczka w nadgarstku rękawicy, w dobranym do ręki rozmiarze, nie było można ściągnąć jej z ręki ciągnąc drugą ręką za palce rękawicy (Tabela 6 pkt 6).

9.4. Wytłaczanie napisu „POLICJA”

Napis „Policja” umieszczony jest na obu rękawicach na patce mankietu między elementem odbłaskowym i lamówką tak, aby dół napisu był od strony palców rękawicy. Powinien on powstać w wyniku wytłoczenia napisu w skórze za pomocą matrycy i patrycy, pod wpływem nacisku i temperatury. Napis powinien być zabezpieczony silikonem.

Ocena organoleptyczna trwałości napisu powinna potwierdzić wypukłość oraz niezmienny kształt liter.

9.5. Elastyczna wstawka

Elastyczne wstawki są wykonane z gumy i tej samej skóry, co lamówka. Na rozciągniętą gumę położona jest skóra i stębnowana co 5 mm, poprzecznie do kierunku naciągnięcia gumy. Po relaksacji gumy tworzy się rozciągliwa harmonijka, z której dopiero wycinany jest docelowy element. Dłuższe szwy mocujące wstawkę w rękawicy powinny być równoległe do przeszyci na elastycznej wstawce.

10. CECHOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I GWARANCJA

10.1. Cechowanie

Wyrób powinien posiadać wszywki i etykiety, opakowanie zbiorcze powinno posiadać etykietę. Informacje i znaki zawarte na wszywkach i etykietach muszą być w języku polskim, trwale i czytelne. Na wszywkach i etykietach nie dopuszcza się skreśleń i poprawek.

Wszywka informacyjna

Wszywka informacyjna wyrobu, zamocowana na wewnętrznej, dłoniowej stronie mankietu powinna zawierać:

- nazwę (znak firmowy) producenta,
- nazwa wyrobu,
- wielkość wyrobu
- oznaczenie sposobu konserwacji.



Rysunek 9. Przykładowy sposób oznaczenia sposobu konserwacji

- piktogram z numerem normy, drugim poziomem ochrony i zapewnioną ochroną kłkci KP,

umieszczamy na rękawicach, o ile są one wykonane zgodnie z normą PN-EN 13594:2015-10. W przeciwnym wypadku nie należy piktogramu na rękawicach umieszczać.



EN 13594:2015

Rysunek 10. Piktogram (szerokość piktogramu powinna wynosić minimum 10 mm), z numerem normy, deklarowanym poziomem ochrony i ochroną kłykci

Etykieta jednostkowa zamocowana do wyrobu za pomocą sztyftu plastikowego (w taki sposób, aby nie uszkodzić wyrobu) lub naklejona na opakowanie jednostkowe, powinna zawierać, co najmniej następujące dane (w języku polskim):

- nazwę (znak firmowy), adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- wielkość wyrobu,
- skład surowcowy,
- znak stopnia jakości (słownie), znak kontroli jakości KJ,
- miejsce, miesiąc i rok produkcji wyrobu, nr partii produkcyjnej,
- oznaczenie sposobu konserwacji,
- okres gwarancji i przechowywania (ustalony w umowie na dostawę wyrobu),
- zakres rozmiarów, dopasowanie do wielkości dłoni (jak w Tabeli 10)
- opis produktu, instrukcję użytkowania (z informacją, że wyrób uszkodzony nie nadaje się do użytkowania),
- informacja dotycząca drugiego poziomu ochrony (o ile występuje zgodność wykonania wyrobu z normą PN-EN 13594:2015-10)
- informacja dotycząca drugiego poziomu ochrony kłykci przed uderzeniem.

Etykieta zbiorcza na opakowanie zbiorcze powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

- nazwę (znak firmowy) i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- liczbę sztuk zawartych w opakowaniu i wielkość wyrobów (z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach),
- znak stopnia jakości (słownie),
- nr umowy,
- nr partii produkcyjnej,
- miesiąc i rok produkcji wyrobu,
- okres gwarancji i przechowywania (ustalony w umowie na dostawę wyrobu),
- warunki przechowywania: w pomieszczeniach, zabezpieczających wyroby przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami lub zniszczeniem oraz działaniem czynników szkodliwych (pleśnie, grzyby, itp.) oraz niepożądanych czynników zewnętrznych,

- warunki transportu: zagwarantowanie zabezpieczenia wyrobu i opakowania zbiorczego przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

10.2. Pakowanie

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania, jak i transportu.

Rękawice należy łączyć w pary żyłką spinającą do każdej pary załączyć instrukcję użytkowania, a następnie umieścić w przezroczystym woreczku foliowym z otworami wentylacyjnymi. Etykiętę jednostkową wyrobu należy założyć lub nakleić w taki sposób, aby była czytelna po spakowaniu wyrobu.

Następnie nie więcej niż 50 sztuk wyrobu w jednym rozmiarze włożyć do pudła kartonowego a wolne przestrzenie wypełnić materiałem pakowym. Karton okleić taśmą w poprzek oraz wzdłuż wszystkich łączy. Na krótszej, bocznej ścianie kartonu nakleić etykiętę opakowania zbiorczego. Kartony powinny być przystosowane do wysokiego składowania i długotrwałego magazynowania. Paletę z kartonami należy zabezpieczyć przed wodą oraz kurzem poprzez owinięcie folią stretch. Maksymalna wysokość załadowanej palety 160 cm

Dopuszcza się pakowanie małych ilości lub końcówek wyrobów w różnych rozmiarach z podaniem na etykiecie zbiorczej wielkości wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych wielkościach.

10.3. Przechowywanie

Wyroby należy przechowywać w pudełkach kartonowych, w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, pozbawionych obcych zapachów, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

10.4. Transport

Wyroby należy zapakować w taki sposób, aby można je było transportować powszechnie dostępnymi środkami komunikacji. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających wyrób i opakowanie zbiorcze przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

10.5. Gwarancja

Okres i warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.

11. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zamawiający jest zobowiązany umożliwić dokładne obejrzenie wzoru sprawdzającemu spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej specyfikacji technicznej:

- aktualne wyniki badań z akredytowanego laboratorium lub certyfikaty dla każdej dostawy materiałów podstawowych użytych do produkcji, potwierdzające wymagania zawarte w Tabelach 1 ÷ 5,
- aktualne wyniki badań z akredytowanego laboratorium dla dostarczanej partii zimowych rękawic motocyklowych, potwierdzające wymagania zawarte w Tabelach 6 ÷ 7,
- aktualne wyniki badań z akredytowanego laboratorium lub certyfikat dla każdej dostawy podszewki użytej do produkcji, potwierdzające wymagania zawarte w Tabeli 8,
- gwarancja Wykonawcy,
- aktualne wyniki badań z akredytowanego laboratorium dotyczące ergonomii rękawic z rozdziału 8 niniejszej specyfikacji technicznej,
- deklaracja Wykonawcy dotycząca przeprowadzonej klasyfikacji jakości i pozytywnej kontroli końcowej wyrobów.

UWAGA: W przypadku rozbieżności między specyfikacją techniczną, a wzorem podczas produkcji uznaje się nadrzędność wzoru nad specyfikacją techniczną.

ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

Lp.	Data	Zmiana dotyczy (numer strony i ewentualna treść zmiany)	Akceptacja (podpis)	Uwagi

ARKUSZ UZGODNIENÍ

Podpisy członków zespołu opracowujących specyfikację techniczną

- 1)
- 2)
- 3)

UZGODNIONO

.....
(akceptacja zgłaszającego zapotrzebowanie
lub/i użytkownika końcowego)*

.....
(akceptacja kierownika komórki organizacyjnej KGP
właściwego w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy)*

.....
(akceptacja Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
ds. Ochrony Informacji Niejawnych)*

***) w zależności od wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia publicznego**